

ANTIRUST

primaire à base de résines
alkydes anticorrosif pour métaux

- protection anticorrosive
- séchage rapide
- haute adhérence

Sous-couche à base de résines alkydes anticorrosives pour les surfaces en métal neuves ou déjà peintes, acier galvanisé abîmé ou tout autre surface métallique intérieure et extérieure. Les composants spéciaux anticorrosion traités protègent le métal contre la corrosion et la rouille. Peut être utilisé comme revêtement intermédiaire de protection grâce à son adhérence parfaite sur le métal et sur les surfaces déjà peintes. Finition lisse de haute qualité.

RENDEMENT	10±2m ² /L
FINITION	MATE
DILUTION	5-15% WHITE SPIRIT / THINNER 135
TEMPS DE SÉCHAGE	1-2 heures*
TEMPS DE RECOUVREMENT	4-6 heures*
NOMBRE DE COUCHES RECOMMANDÉES	1-2 couches*
OUTILS	rouleau, brosse ou pistolet airless

* Temps de séchage et temps de recouvrement prolongés en cas de température basse et humidité relativement élevée.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	RÉSINES ALKYDES	
POIDS SPÉCIFIQUE	GRIS 591	1.47 ±0.05gr/cm ³
	BRIQUE 592	1.54 ±0.05gr/cm ³
	BLANC 590	1.47 ±0.05gr/cm ³
SOLIDES en poids (ISO 3251-03)	74±2 % **	
SOLIDES en volume (ISO 3233-98)	51±3 % **	
VISCOSITÉ (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 105±5 *	
VISCOSITÉ D'APPLICATION (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 65±5 *	
POUVOIR COUVRANT (ISO 3905)	87% 150µm film humide**	
DURCISSEMENT (König) (ISO 1522-00)	65±10 sec, après 7 jours	
ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE DU FILM SEC	90µm (±5µm) (2 couches)	
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	min 5°C -max 30°C	

*varie selon la nuance.

**seulement pour la couleur blanche.

RÉGULATION 2004/42/CE

Valeur limite en EU pour ce produit prêt à l'emploi cat. A/i: revêtements monocomposants à fonction spéciale. 500 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 499 g/L de COV.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Pour obtenir un résultat optimal, la surface à peindre doit être correctement préparée. Assurez-vous qu'elle soit propre, sèche, exempte de peinture décollée ou écaillée et de résine, dépolvoisiérée, dégraissée et sans traces de calcaire. Poncer la surface et enlever les résidus du ponçage à l'aide d'un tissu propre.

La poussière et/ou les fumées générées par le meulage à sec, le soudage et coupage au chalumeau lors du traitement des surfaces déjà peintes sont dangereuses pour la santé. Utiliser la meule à l'eau que dans des cas exceptionnels. Utiliser les appareils de protection respiratoire adéquats, si les risques entraînés par l'exposition ne peuvent pas être éliminés par ventilation locale.

- ▶ **Surfaces métalliques déjà peintes:**
Poncer au papier de verre et nettoyer la surface. Primer avec 1-2 sous-couches de ANTIRUST.
- ▶ **Surfaces métalliques neuves:**
Dégraisser la surface à l'aide du diluant à pinceaux THINNER 135. Primer avec 1-2 sous-couches de ANTIRUST.

USAGES

MÉTAUX

APPLICATION

- ▶ Bien remuer le produit avant et pendant l'emploi.
- ▶ Poncer la surface avec du papier de verre avant l'application du vernis.
- ▶ Appliquer 2 couches de produit au pinceau ou au rouleau dilué dans 5-15% de WHITE SPIRIT ou au pistolet airless dilué dans 10-20% de diluant THINNER 135 pour application au pistolet.
- ▶ Une fois que la première couche a complètement durci, appliquer la seconde couche.

BON À SAVOIR

- ▶ ANTIRUST N.592 (ROUGE) possède une protection anticorrosion plus forte que le N.591 (GRIS) & le N.590 (BLANC).

CONDITIONNEMENT

- ▶ Disponible en Gris, Brique (Rouge), Blanc en pot de 750ml et 2.5L.
- ▶ Le Blanc N.590 est exclusivement mis à la teinte par le système de coloration COLORTOUCH parmi une gamme infinie de nuances. Pour assurer la qualité finale du produit, il est indispensable de teinter le Blanc

à l'aide des colorants spéciaux COLOURTOUCH COLORANTS par le système de mélange de D.G.K.Pellachrom.

STOCKAGE

2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, stocké dans des conditions de stockage normales. Une fois ouvert, refermer hermétiquement et stocker dans un endroit clos à température entre 5-30°C. Bien refermer après utilisation. Conserver dans un endroit frais. Protéger du gel et du rayonnement solaire.

NETTOYAGE DES OUTILS / GESTION DES DÉCHETS

Faites tremper vos outils dans le pot quand vous ne travaillez pas. Une fois terminé, essuyer le pinceau sur les bords du pot. Nettoyer immédiatement au White Spirit puis laver au savon ou au détergent. Ne pas déverser les eaux usées dans les égouts. Éliminer les pots vides et leur contenu avec précaution. Ne pas verser le résidu de peinture dans les égouts. Suivre strictement le règlement en vigueur et la législation locale, régionale, nationale sur l'élimination des matériaux et des emballages vides.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Respecter les précautions de sécurité figurant sur l'étiquette. Pour plus d'information, consulter la fiche de données de sécurité.

