

DECO PRIMER

αστάρι νερού τεχνοτροπιών με ανάγλυφο τελείωμα

- ποικιλία ανάγλυφων τελειωμάτων
- ισχυρή πρόσφυση
- αδιαβροχοποίηση επιφάνειας

Το DECO PRIMER είναι 100% ακρυλικό αστάρι με ανάγλυφο τελείωμα. Είναι κατάλληλο για την προστασία επιφανειών από γυψοσανίδα, σπατουλαριστό, μπετόν, τούβλο κτλ. Εφαρμόζεται σε όλες τις επιφάνειες που χρειάζονται ένα ανάγλυφο αστάρι πριν την εφαρμογή πλαστικών ή ακρυλικών διακοσμητικών χρωμάτων. Έχει ειδική σύνθεση για να μην πιτσιλάει, στεγνώνει γρήγορα και επιτρέπει επαναβαφή την ίδια μέρα. Δίνει ανάγλυφη επιφάνεια, για διακοσμητικά τελειώματα.

ΑΠΟΔΟΣΗ	12±2m ² /L
ΥΦΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	RELIEF
ΑΡΑΙΩΣΗ	10-30% ΝΕΡΟ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	1 ώρα*
ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ	4-6 ώρες*
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	1-2 στρώσεις
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ρολό, πινέλο

* Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκώνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ	
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	ΛΕΥΚΟ ΒΑΣΗ 03	1.20 ±0,05gr/cm ³
ΣΤΕΡΕΑ κ.β. (ISO 3251-03)		52±2 % *
ΣΤΕΡΕΑ κ.ο (ISO 3233-98)		40±3 % *
ΙΩΔΕΣ (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 105±10 *
ΙΩΔΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 75±15 *
pH		8.50±0.3
ΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ISO 3905)		94% 150μm υγρό φιλμ**
ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑΣ (ASTM E 313-05)		≥ 89
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑΤΟΣ (ASTM E 313-05)		≤ 0.5
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΛΥΣΙΜΟ-ΤΡΙΨΙΜΟ (ASTM D 2486-06)		>6.000 κινήσεις
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΟΥ ΦΙΛΜ		65μm (±5μm) / 2 στρώσεις
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΓΗΡΑΝΣΗ (ASTM D 1849-03)		10/10 (1 μήνας, 50°C)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		min 5°C -max 30°C

*διαφοροποιείται ανάλογα την απόχρωση

**ισχύει μόνο για το λευκό

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004/42/CE

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν έτοιμο προς χρήση (κατ Α/Ζ- Αστάρι): 30 g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά το μέγιστο 29 g/L ΠΟΕ.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Βασική προϋπόθεση για να έχουμε καλά αποτελέσματα είναι η επιμελημένη προεργασία. Απομακρύνουμε τα σαθρά – ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια, άλατα και μούχλα. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές. Στοκάρουμε τα διάφορα ελαττώματα της επιφάνειας. Ασταρώνουμε τοπικά με AQUAFERM ή FERM H₂O. Εφαρμόζουμε DECO PRIMER στην απόχρωση που επιθυμούμε σε όλη την επιφάνεια.

- ▶ **Επιφάνειες χωρίς προβλήματα:**
Εφαρμόζουμε 1 στρώση DECO PRIMER.
- ▶ **Καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, τσιμέντο:**
Εφαρμόζουμε 1 στρώση DECO PRIMER στην απόχρωση της επιλογής μας. Βάφονται μετά από 30 ημέρες.
- ▶ **Καινούργιες γυψοσανίδες ή σπατουλαρισμένες επιφάνειες:**
Εφαρμόζουμε 1 στρώση DECO PRIMER στην απόχρωση της επιλογής μας.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

■	ΣΟΒΑΣ
■	ΜΠΕΤΟΝ / ΤΣΙΜΕΝΤΟ
■	ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ / ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΑ
■	ΞΥΛΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- ▶ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ▶ Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν συνιστάται η βαφή να γίνεται μετά την πάροδο 30-40 ημερών.
- ▶ Συνιστάται να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και πάνω των 35°C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- ▶ Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 1L και 2.5L.
- ▶ Βάση (03): Διατίθεται σε συσκευασίες των 1L και 2.5L.
- ▶ Χρωματίζονται με το σύστημα χρωματισμού COLORTOUCH σε χιλιάδες αποχρώσεις. Για τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος απαιτείται να χρωματίζεται η αντίστοιχη Βάση που επιλέγεται από το σύστημα ανάμειξης της D.G.K. Pellachrom.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

2 έτη εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα του δοχείου το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία 5-30°C. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο με το χρώμα. Μετά τη χρήση στραγγίζετε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Χειρίζεστε τα κενά δοχεία και το υλικό με προσοχή και το υπόλοιπο του δοχείου μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί και νόμοι για τη διαχείριση υλικού & κενών συσκευασιών.

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

