

DECO PRIMER

primaire phase aqueuse effet relief

- grande variété de finitions avec un effet de relief
- forte adhérence
- étanche les surfaces

Primaire 100% acrylique de finition avec un effet de relief. Idéal pour la protection des panneaux de gypse, surfaces traitées avec des enduits de lissage, surfaces en béton, brique, etc. Appliquer sur toute surface nécessitant un primaire de finition avec un effet de relief avant application des peintures – émulsion, peintures acryliques ou peintures à effet décoratif. N'éclabousse pas grâce à sa composition spéciale. Séchage rapide. Recouvrable dans le même jour. Assure une surface avec un effet de relief, idéale pour finitions décoratives.

RENDEMENT	12±2m ² /L
FINITION	RELIEF
DILUTION	10-30% D'EAU
TEMPS DE SÉCHAGE	1 heure*
TEMPS DE RECOUVREMENT	4-6 heures *
NOMBRE DE COUCHES RECOMMANDÉES	1-2 heures
OUTILS	rouleau, pinceau

* Temps de séchage et temps de recouvrement prolongés en cas de température basse et humidité relativement élevée.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	RÉSINE ACRYLIQUE	
POIDS SPÉCIFIQUE	BLANC BASE 03	1.20 ±0,05gr/cm ³
SOLIDES en poids (ISO 3251-03)		52±2 % *
SOLIDES en volume (ISO 3233-98)		40±3 % *
VISCOSITÉ (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 105±10 *
VISCOSITÉ D'APPLICATION (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 75±15 *
pH		8.50±0.3
POUVOIR COUVRANT (ISO 3905)		94% 150µm film humide**
INDICE DE BLANCHEUR (ASTM E 313-05)		≥ 89
INDICE DE JAUNISSEMENT (ASTM E 313-05)		≤ 0.5
RÉSISTANCE AU LAVAGE-FROTTEMENT (ASTM D 2486-06)		>6.000 mouvements
ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE DU FILM SEC		65µm (±5µm) / 2 couches
RÉSISTANCE AU VIEILLISSEMENT ACCÉLÉRÉ (ASTM D 1849-03)		10/10 (1 mois, 50 °C)
TEMPÉRATURE D'APPLICATION		min 5 °C -max 30 °C

*varie selon la nuance.

**seulement pour la couleur blanche.

RÉGULATION 2004/42/CE

Valeur limite en EU pour ce produit prêt à l'emploi (cat. A/g; Impressions): 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 29 g/L de COV.

FICHE TECHNIQUE

EDITION: FÉVRIER 2019

B099 | **DECO PRIMER**

CETTE FICHE TECHNIQUE REMPLACE TOUTES LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

PEINTURES
ET PRIMAIRES
À EFFET
DÉCORATIF

B

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Pour obtenir un résultat optimal, la surface à peindre doit être correctement préparée. Assurez-vous qu'elle soit propre, sèche, exempte de peinture décollée ou écaillée et de résine, dépoussiérée, dégraissée et sans traces de calcaire.

Enduire les différents défauts de la surface.

Primer localement avec AQUAFERM ou FERM H₂O. Appliquer DECO PRIMER dans la couleur souhaitée sur toute la surface.

► **Support sain:**

Appliquer 1 couche de DECO PRIMER.

► **Plâtre frais, béton, briques, ciment:**

Appliquer 1 couche de DECO PRIMER dans la couleur de votre choix. Il est conseillé de peindre la surface après 30 jours.

► **Nouvelle cloison sèche ou enduit récemment appliqué:**

Appliquer 1 couche de AQUAFERM dans la couleur de votre choix.

USAGES

■	PLÂTRE
■	BÉTON / CIMENT
■	CLOISON SÈCHE / ENDUIT
■	BOIS

APPLICATION

- Bien remuer avant et pendant l'application.

BON À SAVOIR

- Plâtre frais ou béton à peindre après 30-40 jours.
► Ne pas appliquer si la température est inférieure à 5°C et supérieure à 35°C.

CONDITIONNEMENT

- Disponible en Blanc en pot de 1L et 2,5L.
► Teinte de base (03): disponible en pot de 1L et 2,5L.
► Les bases de DECO PRIMER sont utilisables pour la production de teintes avec le système COLORTOUCH et doivent être ajoutés exclusivement aux colorants spéciaux COLOURTOUCH COLORANTS.

STOCKAGE

2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, stocké dans des conditions de stockage normales. Une fois ouvert, refermer hermétiquement et stocker dans un endroit clos à

température entre 5-30°C. Bien refermer après utilisation. Conserver dans un endroit frais. Protéger du gel et du rayonnement solaire.

NETTOYAGE DES OUTILS / GESTION DES DÉCHETS

Faites tremper vos outils dans le pot quand vous ne travaillez pas. Une fois terminé, essuyer le pinceau sur les bords du pot et laver immédiatement à l'eau chaude et au savon. Ne pas déverser les eaux usées dans les égouts. Éliminer les pots vides et leur contenu avec précaution. Ne pas verser le résidu de peinture dans les égouts. Suivre strictement le règlement en vigueur et la législation locale, régionale, nationale sur l'élimination des matériaux et des emballages vides.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Respecter les précautions de sécurité figurant sur l'étiquette. Pour plus d'information, consulter la fiche de données de sécurité.



D.G.K. PELLACHROM RIZARI-EDESSA-58200-GRÈCE

T: +30 23810 26868 **F:** +30 23810 27707

www.pellachrom.gr | info@pellachrom.gr

[Page 1 de 2]

PELLACHROM
DECORATIVE & MARINE COATINGS