



# DECONYL ECO

## οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης

- υψηλή απόδοση
- μεγάλη καλυπτικότητα
- εξαιρετικό ομοιόμορφο ματ τελείωμα

Το DECONYL ECO είναι οικολογικό πλαστικό χρώμα πολυτελείας για εσωτερική χρήση, πιστοποιημένο από το Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος της Ελλάδος (ΑΣΑΟΣ) σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμβουλίου Απονομής Οικολογικού Σήματος της Ε.Ε. Είναι άοσμο κατά την εφαρμογή του. Δεν περιέχει αμμωνία ή άλλες επικίνδυνες ουσίες όπως αρωματικούς υδρογονάνθρακες, βαρέα μέταλλα ή ελεύθερη φορμαλδεΐδη. Χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη ευκολία στην εφαρμογή, την κάλυψη, την απόδοση, την υψηλή αναλλοίωτη λευκότητα και την φωτεινότητα. Εφαρμόζεται σε νέες ή βαμμένες κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, όπως τοίχοι, γυψοσανίδες, σοβάδες και ξύλα. Δημιουργεί ένα ματ τελείωμα με εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιμο και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ιδανικό για τη βαφή παιδικών δωματίων & σταθμών, σχολείων και νοσοκομείων.

<b>ΑΠΟΔΟΣΗ</b>	12±2m <sup>2</sup> /L
<b>ΥΦΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ</b>	ΜΑΤΤ
<b>ΑΡΑΙΩΣΗ</b>	10-20% ΝΕΡΟ
<b>ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ</b>	1-2 ώρες*
<b>ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ</b>	2-4 ώρες*
<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</b>	1-2 στρώσεις
<b>ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</b>	ρολό, πινέλο και spray airless

\* Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκώνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΕΣ VAE	
<b>ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ</b>	ΛΕΥΚΟ	1.42 ±0.05gr/cm <sup>3</sup>
	ΒΑΣΗ 01	1.40 ±0.05gr/cm <sup>3</sup>
	ΒΑΣΗ 02	1.37 ±0.05gr/cm <sup>3</sup>
	ΒΑΣΗ 03	1.34 ±0.05gr/cm <sup>3</sup>
<b>ΣΤΕΡΕΑ κ.β.</b> (ISO 3251-03)	60±2 % *	
<b>ΣΤΕΡΕΑ κ.ο</b> (ISO 3233-98)	39±3 % *	
<b>ΙΕΩΔΕΣ</b> (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 110±10 *	
<b>ΙΕΩΔΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</b> (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 75±15 *	
<b>pH</b>	8.40±0.3	
<b>ΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ</b> (ISO 3905)	96%   150µm υγρό φιλμ**	
<b>ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑΣ</b> (ASTM E 313-05)	≥ 89	
<b>ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑΤΟΣ</b> (ASTM E 313-05)	≤ 0.5	
<b>ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΛΥΣΙΜΟ-ΤΡΙΨΙΜΟ</b> (ASTM D 2486-06)	>8.000 κινήσεις	
<b>ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (60°)</b> (ISO 2813-99)	2.5±1 *	
<b>ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (85°)</b> (ISO 2813-99)	12±3 *	
<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΟΥ ΦΙΛΜ</b>	65µm (±5µm) / 2 στρώσεις	
<b>ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΓΗΡΑΝΣΗ</b> (ASTM D 1849-03)	10/10 (1 μήνας, 50°C)	
<b>ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</b>	min 5°C -max 30°C	

\*διαφοροποιείται ανάλογα την απόχρωση  
\*\*ισχύει μόνο για το λευκό

### ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004/42/CE

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν έτοιμο προς χρήση (κατ Α/α-Επιχρίσματα ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών): 30 g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά το μέγιστο 15 g/L ΠΟΕ.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

A003 | **DECONYL ECO**

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

χρώματα  
για εσωτερικές  
επιφάνειες



### ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Βασική προϋπόθεση για να έχουμε καλά αποτελέσματα είναι η επιμελημένη προεργασία. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνης, λάδια και άλατα.

- ▶ **Επιφάνειες χωρίς προβλήματα:**  
Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις DECONYL ECO
- ▶ **Καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, τσιμέντο:**
  - Ασταρώνουμε με FERM (H<sub>2</sub>O) ή FERM 500. Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις DECONYL ECO.
  - Ασταρώνουμε με AQUAFERM. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις DECONYL ECO.
- ▶ **Καινούργιες γυψοσανίδες ή σπατουλαρισμένες επιφάνειες:**
  - Ασταρώνουμε με FERM (H<sub>2</sub>O) ή FERM 500. Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις DECONYL ECO.
  - Ασταρώνουμε με AQUAFERM. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις DECONYL ECO.
- ▶ **Παλιές επιφάνειες βαμμένες με υδρόχρωμα ή ασβέστη:**  
Ασταρώνουμε με FERM (H<sub>2</sub>O) αραιωμένο έως και 50% με νερό. Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις DECONYL ECO.

### ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

■	ΣΟΒΑΣ
■	ΜΠΕΤΟΝ / ΤΣΙΜΕΝΤΟ
■	ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ / ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΑ

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- ▶ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ▶ Σε περίπτωση εφαρμογής σε επιφάνεια τσιμέντου θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει διάστημα 30 ημερών γήρανσης του τσιμέντου και να προηγηθεί αστάρωμα με FERM (H<sub>2</sub>O).

### ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ▶ Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν συνιστάται η βαφή να γίνεται μετά την πάροδο 30-40 ημερών.
- ▶ Συνιστάται να μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και πάνω των 35°C.
- ▶ Συνιστάται οι βαμμένες επιφάνειες να μην πλένονται πριν την πάροδο 20-30 ημερών από τη βαφή.
- ▶ Οι βάσεις του DECONYL ECO χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή αποχρώσεων μέσω του συστήματος COLORTOUCH και δεν πρέπει να

εφαρμόζονται χωρίς την προσθήκη των ειδικών χρωστικών COLORTOUCH COLORANTS.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- ▶ Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 750ml, 3L και 10L.
- ▶ Βάσεις (01,02,03): Διατίθεται σε συσκευασίες των 750ml, 3L και 10L.
- ▶ Χρωματίζονται με το σύστημα χρωματισμού COLOR TOUCH σε χιλιάδες αποχρώσεις. Για τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος απαιτείται να χρωματίζεται η αντίστοιχη Βάση που επιλέγεται από το σύστημα ανάμειξης της D.G.K. Pellachrom.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Δύο (2) έτη εφόσον τα δοχεία παραμένουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα του δοχείου, το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία 5-30°C. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διατηρείτε τα εργαλεία νωπά μέσα στο δοχείο με το χρώμα. Μετά τη χρήση στραγγίζετε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και τα καθαρίζετε αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Χειρίζεστε τα κενά δοχεία και το υλικό με προσοχή και το υπόλοιπο του δοχείου μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί και νόμοι για τη διαχείριση υλικού & κενών συσκευασιών.

### ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS) αυτού του προϊόντος.



**D.G.K. PELLACHROM** ΡΙΖΑΡΙ-ΕΔΕΣΣΑ-58200

**T:** 23810 26868 **F:** 23810 27707

[www.pellachrom.gr](http://www.pellachrom.gr) | [info@pellachrom.gr](mailto:info@pellachrom.gr)

| Σελίδα 2 από 2 |

**PELLACHROM**  
DECORATIVE & MARINE COATINGS