

## FICHE TECHNIQUE

EDITION: NOVEMBRE 2022

A001 | **DECONYL FLAT**

CETTE FICHE TECHNIQUE REMPLACE TOUTES LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

peintures pour  
surfaces intérieures



# DECONYL FLAT

## peinture d'intérieur

- haut rendement
- pouvoir couvrant élevé
- finition uniforme mate

Peinture idéale pour vos intérieurs. Après préparation de la surface, applicable sur plâtre, cloisons sèches, béton, briques, etc. Recouvre efficacement les défauts de la surface, grâce à son bas niveau de brillance pour une finition uniforme. Allie facilité d'utilisation et pouvoir couvrant élevé. Finition lisse et veloutée. Sans odeur car ne contient pas d'ammoniaque. Idéale pour les habitations, les hôtels, les bureaux.

<b>RENDEMENT</b>	11±2m <sup>2</sup> /L
<b>FINITION</b>	MATE
<b>DILUTION</b>	10-20% A L'EAU
<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b>	1-2 heures*
<b>TEMPS DE RECOUVREMENT</b>	2-4 heures*
<b>NOMBRE DE COUCHES RECOMMANDÉES</b>	1-2 couches
<b>OUTILS</b>	rouleau, pinceau ou pistolet

\* Temps de séchage et temps de recouvrement prolongés en cas de température basse et humidité relativement élevée.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	COPOLYMERE PVA-VeoVa	
POIDS SPÉCIFIQUE	BLANC	1,45 ±0,05g/cm <sup>3</sup>
	TEINTE DE BASE 01	1,43 ±0,05g/cm <sup>3</sup>
	TEINTE DE BASE 02	1,37 ±0,05g/cm <sup>3</sup>
	TEINTE DE BASE 03	1,36 ±0,05g/cm <sup>3</sup>
SOLIDES en poids (ISO 3251-03)	60±2 % *	
SOLIDES en volume (ISO 3233-98)	50±3 % *	
VISCOSITÉ (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 110±10	
VISCOSITÉ D'APPLICATION (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 75±15	
pH	8,20±0,30	
POUVOIR COUVRANT (ISO 3905)	97%   150µm film humide*	
INDICE DE BLANCHEUR (ASTM E 313-05)	≥ 88 *	
INDICE DE JAUNISSEMENT (ASTM E 313-05)	≤ 0,5 *	
RÉSISTANCE AU LAVAGE-FROTTEMENT (ASTM D 2486-06)	>4.000 mouvements	
BRILLANCE (60°) (ISO 2813-99)	2,5±0,5 *	
BRILLANCE (85°) (ISO 2813-99)	5±2 *	
ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE DU FILM SEC	75µm (±5µm) / 2 couches	
RÉSISTANCE AU VIEILLISSEMENT ACCÉLÉRÉ (ASTM D 1849-03)	10/10 (1 mois, 50°C)	
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	min 5°C-max 30°C	

\*varie selon la nuance.

## RÉGULATION 2004/42/CE

Valeur limite en EU pour ce produit prêt à l'emploi (cat. A/a: intérieur mate murs et plafonds, brillant: 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 29 g/L de COV.

**D.G.K. PELLACHROM** RIZARI-EDESSA-58200-GRÈCE

**T:** +30 23810 26868 **F:** +30 23810 27707

www.pellachrom.gr | info@pellachrom.gr

## FICHE TECHNIQUE

EDITION: NOVEMBRE 2022

A001 | **DECONYL FLAT**

CETTE FICHE TECHNIQUE REMPLACE TOUTES LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

peintures pour  
surfaces intérieures



### PRÉPARATION DU SUPPORT

Pour obtenir un résultat optimal, la surface à peindre doit être correctement préparée. Assurez-vous qu'elle soit propre, sèche, exempte de peinture décollée ou écaillée et de résine, dépoluée, dégraissée et sans traces de calcaire.

- ▶ **Support sain:**  
Appliquer 2 couches de DECONYL FLAT.
- ▶ **Plâtre frais, béton, briques, ciment:**
  - Primer avec primaire FERM H<sub>2</sub>O ou A50 PRIMER. Appliquer 2 couches de DECONYL FLAT.
  - Primer avec primaire AQUAFERM. Appliquer 1-2 couches de DECONYL FLAT.
- ▶ **Nouvelle cloison sèche ou enduit récemment appliqué:**
  - Primer avec primaire FERM H<sub>2</sub>O ou A50 PRIMER. Appliquer 2 couches de DECONYL FLAT.
  - Primer avec primaire AQUAFERM. Appliquer 1-2 couches de DECONYL FLAT.
- ▶ **Support déjà recouvert de peinture ou d'eau de chaux:**  
Primer avec primaire FERM H<sub>2</sub>O dilué jusqu'à 50% à l'eau. Appliquer 2 couches de DECONYL FLAT.

### USAGES

■	PLÂTRE
■	BÉTON / CIMENT
■	CLOISON SÈCHE / ENDUIT

### APPLICATION

- ▶ Bien remuer avant et pendant l'application.
- ▶ Pour le béton, prévoir une période de 30 jours de séchage avant l'application du primaire FERM H<sub>2</sub>O.

### BON À SAVOIR

- ▶ Plâtre frais ou béton à peindre après 30-40 jours.
- ▶ Ne pas appliquer si la température est inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.
- ▶ Attendre 20-30 jours pour laver les surfaces nouvellement peintes.
- ▶ Teintes réalisables par les teintes de base BASICTOUCH pour peinture d'intérieur.
- ▶ Teintes exclusivement réalisables par les teintes de base de DECONYL FLAT en utilisant le nuancier COLORTOUCH. L'addition de COLORANTS COLORTOUCH est indispensable.

### CONDITIONNEMENT

- ▶ Disponible en Blanc en pot de 750ml, 3L et 10L.
- ▶ Teintes de base (01,02,03): disponible en Blanc en pot de 750ml, 3L et 10L.
- ▶ Teintes illimitées réalisables par notre nuancier COLORTOUCH. Pour s'assurer de la qualité du produit, teinter toujours la base proposée dans le nuancier de D.G.K. Pellachrom.

### STOCKAGE

2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, stocké dans des conditions de stockage normales. Une fois ouvert, refermer hermétiquement et stocker dans un endroit clos à température entre 5-30°C. Bien refermer après utilisation. Conserver dans un endroit frais. Protéger du gel et du rayonnement solaire.

### NETTOYAGE DES OUTILS / GESTION DES DÉCHETS

Faites tremper vos outils dans le pot quand vous ne travaillez pas. Une fois terminé, essuyer le pinceau sur les bords du pot et laver immédiatement à l'eau chaude et au savon. Ne pas déverser les eaux usées dans les égouts. Éliminer les pots vides et leur contenu avec précaution. Ne pas verser le résidu de peinture dans les égouts. Suivre strictement le règlement en vigueur et la législation locale, régionale, nationale sur l'élimination des matériaux et des emballages vides.

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Respecter les précautions de sécurité figurant sur l'étiquette. Pour plus d'information, consulter la fiche de données de sécurité.



**D.G.K. PELLACHROM** RIZARI-EDESSA-58200-GRÈCE

**T:** +30 23810 26868 **F:** +30 23810 27707

[www.pellachrom.gr](http://www.pellachrom.gr) | [info@pellachrom.gr](mailto:info@pellachrom.gr)

[Page 2 de 2]

**PELLACHROM**  
DECORATIVE & MARINE COATINGS