

MARINE MINIO

primaire thixotrope anticorrosion
pour métaux

- haute protection anticorrosion
- séchage rapide
- haute adhérence

Sous-couche thixotrope aux résines copolymères. Haute protection anticorrosion longue durée. De par sa forte teneur en oxyde de plomb pur anticorrosion, ce produit apporte une excellente protection contre la corrosion même sur des surfaces en milieu défavorable oxydant, apportant une totale protection contre l'oxydation. En combinaison avec les résines thixotropes spéciales sur lesquelles ce produit est fabriqué, idéal pour l'entretien des surfaces en métal ou en bois émergées et immergées. Contrairement au minium à l'huile de lin, ce produit possède une haute résistance à l'immersion continue dans l'eau. Idéal pour la protection des bateaux contre la putréfaction et les parasites. Se travaille facilement et donne une surface lisse. Très bonne adhérence sur les anciennes couches de peinture. Meilleure élasticité que d'autres produits anticorrosion connus. Compatible avec la plupart des systèmes de peinture de surface.

RENDEMENT

10±3m²/L

FINITION

MATE

DILUTION

5-10% WHITE SPIRIT/ THINNER 135

TEMPS DE SÉCHAGE

1-2 heures*

TEMPS DE RECOUVREMENT

4-6 heures*

NOMBRE DE COUCHES RECOMMANDÉES

1-2 couches

OUTILS

rouleau, brosse ou pistolet airless

* Temps de séchage et temps de recouvrement prolongés en cas de température basse et humidité relativement élevée.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	RÉTINES COPOLYMERES	
POIDS SPÉCIFIQUE	ORANGE	2.10 ±0,05gr/cm ³
SOLIDES en poids (ISO 3251-03)		82±2 %
SOLIDES en volume (ISO 3233-98)		49±3 %
VISCOSITÉ (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 80±10
VISCOSITÉ D'APPLICATION (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 70±5
POUVOIR COUVRANT (ISO 3905)		97% 150µm film humide
BRILLANCE (60°) (ISO 2813-99)		2.0±1
BRILLANCE (85°) (ISO 2813-99)		15±3
ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE DU FILM SEC		100µm (±5µm) 2 couches
DURCISSEMENT (König) (ISO 1522-00)		60±10 sec, après 7 jours
TEMPÉRATURE D'APPLICATION		min 5°C -max 30°C

RÉGULATION 2004/42/CE

Valeur limite en EU pour ce produit prêt à l'emploi (cat. A/i: Revêtements monocomposants à fonction spéciale): 500 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 499 g/L de COV.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Pour obtenir un résultat optimal, la surface à peindre doit être correctement préparée. Assurez-vous qu'elle soit propre, sèche, exempte de peinture décollée ou écaillée et de résine, dépoussiérée, dégraissée et sans traces de calcaire. Poncer la surface puis nettoyer les résidus de poussière à l'aide d'un tissu propre.

La poussière et/ou les fumées générées par le meulage à sec, le soudage et coupage au chalumeau lors du traitement des surfaces déjà peintes sont dangereuses pour la santé. Utiliser la meule à l'eau que dans des cas exceptionnels. Utiliser les appareils de protection respiratoire adéquats, si les risques entraînés par l'exposition ne peuvent pas être éliminés par ventilation locale.

► Surfaces métalliques neuves:

Dégraisser la surface à l'aide du diluant à pinceau THINNER 135. Appliquer 1-2 couches de MARINE MINIO.

► Surfaces métalliques déjà peintes:

Poncer la surface puis nettoyer les résidus de poussière à l'aide d'un tissu propre. Retirer uniquement le gros de l'écaillage. Appliquer directement sur la rouille 1-2 couches.

► Surfaces en bois neuves:

Appliquer 1-2 couches.

► Surfaces en bois déjà peintes:

Poncer la surface puis nettoyer les résidus de poussière à l'aide d'un tissu propre puis appliquer 1-2 couches de produit.

USAGES

	FER
	ACIER
	BOIS

APPLICATION

- Bien mélanger avant et pendant l'application.
- Avant d'appliquer la couche finale de peinture-laque, la surface doit être poncé et nettoyé correctement.
- Poncer et bien nettoyer la surface avant d'appliquer la peinture finale de votre choix (TROPICAL, METAL-X, PAINTOL GLOSS / PAINTOL SATIN H.S, METALOID).
- Appliquer en 2 couches au pinceau ou au rouleau dilué dans 5-10% de WHITE SPIRIT ou au pistolet airless dilué dans 10-15% de diluant pour pistolet THINNER 135.

BON A SAVOIR

- Sous-couche idéal pour toute la gamme TROPICAL.
- Applicable sur des surfaces déjà oxydées sans aucune préparation spécifique.
- Si l'on souhaite appliquer du POLYGLOSS sans utiliser le primaire UNI-PRIMER, il est indispensable que le MARINE MINIO ait complètement séché durant une durée de 7 jours.

CONDITIONNEMENT

- Disponible en Orange en pot de 750ml et 2.5L.

STOCKAGE

2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, stocké dans des conditions de stockage normales. Une fois ouvert, refermer hermétiquement et stocker dans un endroit clos à température entre 5-30°C. Bien refermer après utilisation. Conserver dans un endroit frais. Protéger du gel et du rayonnement solaire.

NETTOYAGE DES OUTILS / GESTION DES DÉCHETS

Faites tremper vos outils dans le pot quand vous ne travaillez pas. Une fois terminé, essuyer le pinceau sur les bords du pot et laver immédiatement avec du WHITE SPIRIT puis au savon ou au détergent. Ne pas déverser les eaux usées dans les égouts. Éliminer les pots vides et leur contenu avec précaution. Ne pas verser le résidu de peinture dans les égouts. Suivre strictement le règlement en vigueur et la législation locale, régionale, nationale sur l'élimination des matériaux et des emballages vides.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Respecter les précautions de sécurité figurant sur l'étiquette. Pour plus d'information, consulter la fiche de données de sécurité.

