

PAINTOL SATIN

peinture-laque à base de résines alkydes haut de gamme

- excellent pouvoir couvrant et haut rendement
- facile à travailler
- s'étale parfaitement

Peinture-laque d'intérieur et d'extérieur. Idéale pour portes, fenêtres et pour tout support en bois ou en métal nécessitant une finition lisse et une tenue longue durée. Assure une surface d'une excellente élasticité. Facile à travailler, ne goutte pas, s'étale parfaitement et a un grand pouvoir couvrant. Tenue extra longue durée, extrêmement résistante au jaunissement, aux intempéries, à la pollution atmosphérique et au lavage.

RENDEMENT	16±2m ² /L
FINITION	SATINÉE
DILUTION	0-3% WHITE SPIRIT/THINNER 135
TEMPS DE SÉCHAGE	3-4 heures*
TEMPS DE RECOUVREMENT	24 heures*
NOMBRE DE COUCHES RECOMMANDÉES	1-2 couches*
OUTILS	rouleau, brosse ou pistolet airless

* Temps de séchage et temps de recouvrement prolongés en cas de température basse et humidité relativement élevée.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	RÉSINES ALKYDES	
POIDS SPÉCIFIQUE	BLANC 1100	1.26 ±0.05gr/cm ³
	TEINTE DE BASE 111	1.20 ±0.05gr/cm ³
	TEINTE DE BASE 112	1.14 ±0.05gr/cm ³
	TEINTE DE BASE 113	1.10 ±0.05gr/cm ³
SOLIDES en poids (ISO 3251-03)	78±2 % **	
SOLIDES en volume (ISO 3233-98)	63±3 % **	
VISCOSITÉ (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 80±5 *	
VISCOSITÉ D'APPLICATION (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 70±5 *	
POUVOIR COUVRANT (ISO 3905)	96% 150µm film humide**	
INDICE DE BLANCHEUR (ASTM E 313-05)	≥ 80 **	
INDICE DE JAUNISSEMENT (ASTM E 313-05)	≤ 2.5 **	
BRILLANCE (60°) (ISO 2813-99)	15±1 *	
BRILLANCE (85°) (ISO 2813-99)	50±5 *	
DURCISSEMENT (König) (ISO 1522-00)	38±8 sec, après 7 jours	
RÉSISTANCE À L'EAU (ISO 2812.1-95)	OK	
ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE DU FILM SEC	70µm (±5µm) / 2 couches	
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	min 5°C-max 30°C	

*varie selon la nuance.

**seulement pour la couleur blanche.

RÉGULATION 2004/42/CE

Valeur limite en EU pour ce produit prêt à l'emploi (cat. A/d: Peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages bois ou métal. 300 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 299 g/L de COV.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Pour obtenir un résultat optimal, la surface à peindre doit être correctement préparée. Assurez-vous qu'elle soit propre, sèche, exempte de peinture décollée ou écaillée et de résine, dépoluée, dégraissée et sans traces de calcaire. Poncer la surface et enlever les résidus du ponçage à l'aide d'un tissu propre.

La poussière et/ou les fumées générées par le meulage à sec, le soudage et coupage au chalumeau lors du traitement des surfaces déjà peintes sont dangereuses pour la santé. Utiliser la meule à l'eau que dans des cas exceptionnels. Utiliser les appareils de protection respiratoire adéquats, si les risques entraînés par l'exposition ne peuvent pas être éliminés par ventilation locale.

- ▶ **Bois:**
Appliquer 1-2 couches de PAINTOL SATIN HS (bois neuf: enduire puis poncer. Primer avec une sous-couche de VELATOURA).
- ▶ **Métal:**
Appliquer 1-2 couches de PAINTOL SATIN HS (métal neuf: primer avec une sous-couche de ANTIRUST ou MARINE MINIO pour une protection antirouille).

USAGES

BOIS
MÉTAUX

APPLICATION

- ▶ Bien remuer le produit avant l'emploi.
- ▶ Poncer la surface avec du papier de verre avant l'application du vernis.
- ▶ Appliquer 2 couches de produit au pinceau ou au rouleau dilué dans 0-3% de WHITE SPIRIT ou au pistolet airless dilué dans 3% de diluant THINNER 135 pour application au pistolet.
- ▶ Laisser durcir complètement avant application de la seconde couche.
- ▶ Ajouter l'additif ADDITIVE 220 de 10-20% par volume pour améliorer la résistance chimique et mécanique de la surface finale (durée de vie du produit après mélange: 8 heures).

BON À SAVOIR

- ▶ Les peintures alkydes jaunissent au fil du temps.
- ▶ Les bases de PAINTOL HS SATIN sont utilisables pour la production de teintes avec le système COLORTOUCH et doivent être ajoutés exclusivement aux colorants spéciaux COLOURTOUCH COLORANTS.

- ▶ Ne contient pas de plomb ni de pigments de chrome.

CONDITIONNEMENT

- ▶ Disponible en Blanc/ Noir en pot de 350ml, 750ml et 2.5L.
- ▶ Bases de PAINTOL SATIN HS (111/112/113): pot de 750ml et 2.5L.
- ▶ Les bases sont exclusivement mises à la teinte par le système de coloration COLORTOUCH parmi une gamme infinie de nuances. Pour assurer la qualité finale du produit, il est indispensable de teinter la base choisie correspondante par le système de mélange de D.G.K. Pellachrom.

STOCKAGE

2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, stocké dans des conditions de stockage normales. Une fois ouvert, refermer hermétiquement et stocker dans un endroit clos à température entre 5-30°C. Bien refermer après utilisation. Conserver dans un endroit frais. Protéger du gel et du rayonnement solaire.

NETTOYAGE DES OUTILS / GESTION DES DÉCHETS

Faites tremper vos outils dans le pot quand vous ne travaillez pas. Une fois terminé, essuyer le pinceau sur les bords du pot et laver immédiatement à l'eau chaude et au savon. Ne pas déverser les eaux usées dans les égouts. Éliminer les pots vides et leur contenu avec précaution. Ne pas verser le résidu de peinture dans les égouts. Suivre strictement le règlement en vigueur et la législation locale, régionale, nationale sur l'élimination des matériaux et des emballages vides.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Respecter les précautions de sécurité figurant sur l'étiquette. Pour plus d'information, consulter la fiche de données de sécurité.

