

VELATOURA

αλκυδικό αστάρι για ξύλινες επιφάνειες

- μεγάλη γεμιστική ικανότητα
- εύκολο δούλεμα, άπλωμα και τρίψιμο
- μονώνει λεκέδες

Η VELATOURA είναι λευκό υπόστρωμα συνθετικών ρητίνων. Κατάλληλο για την προετοιμασία ξύλινων επιφανειών και τοίχων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Λόγω της μεγάλης ελαστικότητάς της, ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου, με αποτέλεσμα να διατηρεί τη συνοχή της και να μην σκάει με την πάροδο του χρόνου. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, απλώνεται και γυαλοχαρτάρεται εύκολα. Είναι ιδανικό υπόστρωμα για την ριπολίνη PAINTOL και το ντουκόχρωμα METAL-X. Τρίβεται εύκολα και δεν επηρεάζει την σιλιπνότητα του τελικού βερνικοχρώματος. Συνδυάζει μαλακό δούλεμα και τέλειο άπλωμα.

ΑΠΟΔΟΣΗ	9±2m ² /L
ΥΦΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	SATIN
ΑΡΑΙΩΣΗ	5-10% WHITE SPIRIT / THINNER 135
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	1-2 ώρες*
ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ	16-18 ώρες*
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	1-2 στρώσεις
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ρολό, πινέλο και spray airless

* Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΑΛΚΥΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ	
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	ΛΕΥΚΟ 590	1.54 ±0.05gr/cm ³
ΣΤΕΡΕΑ κ.β. (ISO 3251-03)		81±2 %
ΣΤΕΡΕΑ κ.ο. (ISO 3233-98)		60±3 %
ΙΩΔΕΣ (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 90±5
ΙΩΔΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 75±5
ΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ISO 3905)		95% 150μm υγρό φιλμ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑΣ (ASTM E 313-98)		≥ 70
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑΤΟΣ (ASTM E 313-98)		≤ 4.5
ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (60°) (ISO 2813-99)		2,8±1
ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ (85°) (ISO 2813-99)		11±3
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (König) (ISO 1522-00)		50±10 sec, μετά από 7 μέρες
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΟΥ ΦΙΛΜ		80μm (±5μm) / 2 στρώσεις
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		min 5°C -max 30°C

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004/42/CE

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν έτοιμο προς χρήση (κατ Α/Ζ: Αστάρια): 350 g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά το μέγιστο 349 g/L ΠΟΕ.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Βασική προϋπόθεση για να έχουμε καλά αποτελέσματα είναι η επιμελημένη προεργασία. Αφού, απομακρύνουμε όλα τα παλιά χρώματα, σαθρά υλικά και λάδια, γυαλοχαρτάroume και αφαιρούμε τις σκόνες με ένα πανί.

Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη ή / και επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.

► **Καινούργιες ξύλινες επιφάνειες:**

Γυαλοχαρτάroume και καθαρίζουμε την επιφάνεια από σκόνες. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις συντηρητικό ξύλου POLACRYL. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις VELATOURA.



► **Παλιές βαμμένες ξύλινες επιφάνειες:**

Γυαλοχαρτάroume και καθαρίζουμε την επιφάνεια από σκόνες. Στοκάρουμε. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις VELATOURA.

► **Επιφάνειες τοιχοποιίας με λεκέδες και κάπνα:**

Γυαλοχαρτάroume ελαφρά και καθαρίζουμε την επιφάνεια από σκόνες. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις VELATOURA.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

	ΞΥΛΟ
	ΤΟΙΧΟΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Αναδεύουμε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- Πριν την εφαρμογή του τελικού βερνικοχρώματος η επιφάνεια λειαίνεται με κατάλληλο γυαλόχαρτο και απομακρύνεται η σκόνη.
- Τρίβουμε μετά από 6-8 ώρες, αλλά για καλύτερα αποτελέσματα συνιστούμε να τρίβεται την επόμενη μέρα από την εφαρμογή.
- Η εφαρμογή του τελικού βερνικοχρώματος γίνεται μετά από 18 ώρες αφού έχει στεγνώσει πλήρως.
- Εφαρμόζουμε σε δύο στρώσεις με ρολό ή πινέλο με αραίωση 5-10% με WHITE SPIRIT ή πιστόλι airless με αραίωση 5-15% με Διαλυτικό Πιστολιού THINNER 135.
- Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής 5°C.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά πιγμέντα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 750ml και 2.5L.
- Χρωματίζεται με το σύστημα χρωματισμού COLOR TOUCH σε χιλιάδες αποχρώσεις. Για τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος απαιτείται να χρωματίζεται με την προσθήκη των ειδικών χρωστικών COLORTOUCH COLORANT στο σύστημα ανάμειξης της D.G.K. Pellachrom.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

2 έτη εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα του δοχείου, το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία 5-30°C. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο με το χρώμα. Μετά τη χρήση στραγγίζετε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με WHITE SPIRIT και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό. Χειρίζετε τα κενά δοχεία και το υλικό με προσοχή και το υπόλοιπο του δοχείου μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί και νόμοι για τη διαχείριση υλικού & κενών συσκευασιών.

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS) αυτού του προϊόντος.

