

VELATOURA

primaire à base de résines
alkydes pour bois

- haute capacité de remplissage
- se travaille, s'étale et se ponce facilement
- isole les tâches

Sous-couche blanche à base de résines synthétiques. Convient pour la préparation des murs et des surfaces en bois intérieurs et extérieurs. Grâce à sa grande élasticité, s'adapte parfaitement à la contraction et dilatation du bois, ce qui permet de maintenir sa consistance et d'éviter l'écaillage au fil du temps. Grand pouvoir couvrant, étalement et ponçage facile. Sous-couche idéale pour la peinture-laque PAINTOL et METAL-X. Se ponce facilement et ne modifie pas la brillance de la peinture-laque de finition. Combine une facilité de maniabilité et un étalement parfait.

RENDEMENT	9±2m ² /L
FINITION	SATINÉE
DILUTION	5-10% WHITE SPIRIT/THINNER 135
TEMPS DE SÉCHAGE	1-2 heures*
TEMPS DE RECOUVREMENT	16-18 heures*
NOMBRE DE COUCHES RECOMMANDÉES	1-2 couches*
OUTILS	rouleau, brosse ou pistolet airless

* Temps de séchage et temps de recouvrement prolongés en cas de température basse et humidité relativement élevée.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	RÉSINES ALKYDES	
POIDS SPÉCIFIQUE	BLANC 590	1.54 ±0.05gr/cm ³
SOLIDES en poids (ISO 3251-03)		81±2 %
SOLIDES en volume (ISO 3233-98)		60±3 %
VISCOSITÉ (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 90±5
VISCOSITÉ D'APPLICATION (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 75±5
POUVOIR COUVRANT (ISO 3905)		95% 150µm film humide
INDICE DE BLANCHEUR (ASTM E 313-05)		≥ 70
INDICE DE JAUNISSEMENT (ASTM E 313-05)		≤ 4.5
BRILLANCE (60°) (ISO 2813-99)		2.8±1
BRILLANCE (20°) (ISO 2813-99)		11±3
DURCISSEMENT (König) (ISO 1522-00)		50±10 sec, après 7 jours
ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE DU FILM SEC		80µm (±5µm) (2 στρώσεις)
TEMPÉRATURE D'APPLICATION		min 5°C-max 30°C

RÉGULATION 2004/42/CE

Valeur limite en EU pour ce produit prêt à l'emploi (cat. A/g impressions. 350 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 349 g/L de COV.


PRÉPARATION DU SUPPORT

Pour obtenir un résultat optimal, la surface à peindre doit être correctement préparée. Assurez-vous qu'elle soit propre, sèche, exempte de peinture décollée ou écaillée et de résine, dépoussiérée, dégraissée et sans traces de calcaire. Poncer la surface et enlever les résidus du ponçage à l'aide d'un tissu propre.

La poussière et/ou les fumées générées par le meulage à sec, le soudage et coupage au chalumeau lors du traitement des surfaces déjà peintes sont dangereuses pour la santé. Utiliser la meule à l'eau que dans des cas exceptionnels. Utiliser les appareils de protection respiratoire adéquats, si les risques entraînés par l'exposition ne peuvent pas être éliminés par ventilation locale.

- ▶ **Surfaces neuves en bois:**
Poncer au papier de verre puis nettoyer la surface. Appliquer 1-2 couches de vernis de protection pour bois POLACRYL puis 1-2 couches de VELATOURA.
- ▶ **Surfaces en bois déjà peintes:**
Poncer au papier de verre puis nettoyer la surface. Enduire au Filler à bois. Appliquer 1-2 couches de VELATOURA.
- ▶ **Surfaces murales tâchées:**
Poncer au papier de verre puis nettoyer la surface. Appliquer 1-2 couches de VELATOURA.

USAGES

	BOIS
	MURS

APPLICATION

- ▶ Bien remuer le produit avant et pendant l'application.
- ▶ Poncer la surface avec du papier de verre avant l'application.
- ▶ Poncer 6-8 heures après l'application. Si possible et afin d'obtenir un meilleur résultat, attendre le lendemain.
- ▶ Une fois le produit sec, au bout de 18H, appliquer la peinture-laque de finition.
- ▶ Appliquer 2 couches de produit au pinceau ou au rouleau dilué dans 5-10% de WHITE SPIRIT ou au pistolet airless dilué dans 5-15% de diluant THINNER 135 pour application au pistolet.
- ▶ Température minimale pour appliquer le produit 5°C.

BON À SAVOIR

- ▶ Ne contient pas de plomb ni de pigments de chrome.

CONDITIONNEMENT

- ▶ Disponible en Blanc en pot de 750ml et 2.5L.
- ▶ Le Blanc est exclusivement mis à la teinte par le système de coloration COLORTOUCH parmi une gamme infinie de nuances. Pour assurer la qualité finale du produit, il est indispensable de teinter le Blanc à l'aide des colorants spéciaux COLOURTOUCH COLORANTS par le système de mélange de D.G.K.Pellachrom.

STOCKAGE

2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, stocké dans des conditions de stockage normales. Une fois ouvert, refermer hermétiquement et stocker dans un endroit clos à température entre 5-30°C. Bien refermer après utilisation. Conserver dans un endroit frais. Protéger du gel et du rayonnement solaire.

NETTOYAGE DES OUTILS / GESTION DES DÉCHETS

Faites tremper vos outils dans le pot quand vous ne travaillez pas. Une fois terminé, essuyer le pinceau sur les bords du pot. Nettoyer immédiatement au White Spirit puis laver au savon ou au détergent. Ne pas déverser les eaux usées dans les égouts. Éliminer les pots vides et leur contenu avec précaution. Ne pas verser le résidu de peinture dans les égouts. Suivre strictement le règlement en vigueur et la législation locale, régionale, nationale sur l'élimination des matériaux et des emballages vides.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Respecter les précautions de sécurité figurant sur l'étiquette. Pour plus d'information, consulter la fiche de données de sécurité.

